



NECURON® K 11

технические данные

1/1

2х компонентный полиуретановый клей для NECURON® - моделирующих материалов специально создан для NECURON® 1050, 1150

соотношение смеси А к В:	1 к 1 (весовая единица)	
цвет:	зеленый (похож на NECURON® 1050, 1150)	
вязкость смеси:	80 – 100 mPas	
Обработка:	срок годности клея:	прибл. 140 - 160 секунд при 20°C
	время отверждения:	прибл. 12 - 18 часов при 25°C

Перед работой с клеем компонент-А должен быть хорошо размешан. удостоверьтесь в том что компонент-А гомогенизированный. Перед смешиванием клей должен иметь температуру 20°C. Оба компонента должны быть смешаны в правильном соотношении, затем 15-30 секунд помешать. Намажьте клей на обе стороны плит и спрессуйте их. Чтобы получить оптимальный результат, оставьте плиты спрессованными в течении процесса высыхания. Удостоверьтесь что на поверхности мест которые вы хотите склеить нет пыли. Клей нужно наносить тонким и равномерным слоем.

дальнейшая обработка:	через 20-30 минут возможно При реакции комнатная температура не должна быть ниже 20°C.
Эффективность:	1кг компонент А и 1 кг компонент В достаточно для склеивания прибл. 6-7 плит.
Срок годности:	В хорошо закрытой упаковке и в сухом помещении клей годен 12 месяцев.
Упаковка:	1,0 кг компонент А 1,0 кг компонент В