



NECURON® K8

технические данные

1/1

2-ух компонентный эпоксидный клей для NECURON® - моделирующих материалов

соотношение смеси А к В: 1 к 1 (весовая единица)

цвет: прозрачный

вязкость смеси: прибл. 50.000 mPas (20°C)

Обработка: срок годности клея: прибл. 10 минут при 100 гр. смеси

время отверждения: прибл. 4 - 6 часов при 20°C

перед использованием нужно хорошо размешать компоненты А и В, чтобы осадочный состав разместился. Затем их нужно взвесить и тщательно перемешать друг с другом. Время перемешивания не должно превышать 2 минут. При добавке наполнителя, нужно сначала друг с другом перемешать компоненты, а затем добавить (обезжиренный и сухой) наполнитель. Удостоверьтесь что на поверхности мест которые вы хотите склеить нет пыли. Клей нужно наносить тонким и равномерным слоем.

дальнейшая обработка: Возможна через день (при повышенной температуре быстрее), окончательная консистенция достигается через 7 дней.

Эффективность: 1кг компонент А и 1 кг компонент В достаточно для склеивания прибл. 8 плит.

Срок годности: В хорошо закрытой упаковке и в сухом помещении клей годен 12 месяцев.

Упаковка: 1,0 кг компонент А
1,0 кг компонент В